Hvordan behandle terrassen med SiOO:X

Det finnes mange måter å behandle terrassen på, og det er ikke alltid like lett å velge. Velger du å behandle terrassen med SiOO:X skal du kunne forvente en lettstelt, sølvgrå terrasse som kjennes myk å gå barbent på, og som varer i opp til 12 år. Vi har vært på hytta til Knut Harald Kristiansen, hvor hans nylagte terrasse skulle behandles.

Av Anna Leikanger Voje/ifi.no, ifi.no



Dette er tiden mange behandler terrassen på hytta. En av dem er Knut Harald Kristiansen, som har behandlet sin nylagte terrasse på hytta. I følge ekspertene skal en Sioo:x-terrasse vare i opp til 12 år med lite behov for vedlikehold.

– Terrassen blir normalt sølvgrå etter 2-6 uker, og med sin nye teknologi sørger behandlingen for at trefibrene forsteines slik at terrassen blir silkemyk, sier Odd Einar Reseland, administrerende direktør hos SiOO:X.



TERRASSEBEHANDLING: Terrassen på hytta til Knut Harald Kristiansen er behandlet med SiOO:X.

Prosessen

Sørg for at terrassen er ren og helt tørr. Dersom terrassen ikke er ny, vask terrassen med Sioo:x Forvask for å fjerne olje, malingsrester, fett og smuss.

Steg 1: Legg på første strøk av Sioo:x trebeskyttelse. Rist kanna godt, og start innerst på terrassen og beveg deg utover. Ta 3-5 bord av gangen. Etterstryk alltid det du har lagt på for å unngå skjolder og ujevnheter. Husk å røre i bøtta med jevne mellomrom.

– Er du alene går du tilbake før det har tørket og stryker over. Er dere to kan den ene gå bak og etterstryke, tipser Reseland.

OBS: Unngå å behandle terrassen under +6 °C , eller i varmt solskinn. Unngå regn fra start og til 30 minutter etter endt behandling.

La det tørke i to timer.

Steg 2: Legg på andre strøk av SiOO:X trebeskyttelse. Her gjentar du samme prosess som i steg 1.

– Bruk rørepinnen for å markere hvilke bord du har tatt og ikke, for nå er det ikke like lett å se forskjell. Det kan være lurt å ikke ta mer enn tre bord av gangen, for å opprettholde god kontroll, sier Reseland.

La det tørke i fire timer.

Steg 3: Legg på Sioo:x overflatebeskyttelse. Her er det ekstra viktig å riste kanna godt i forkant. Sjekk for bunnfall!

– Denne legger vi tynnere på, og det er viktig, for hvis det blir liggende overflatebeskyttelse og flyte oppå

så tørker det, og den inneholder ingen bindemidler så den vil da komme til å flasse, sier Reseland.

Etter 30-60 minutter, når terrassen er tørr, kan den brukes normalt.

DETTE TRENGER DU:

SiOO:X Trebeskyttelse (trinn 1)
SiOO:X Overflatebeskyttelse (trinn 2)
Fasadepensel
Forlengerskaft
Bøtte
Rørepinne



LETT Å PÅFØRE: Hytteeier Knut Harald Kristiansen synes behandlingen var overraskende enkel å påføre. – Det er som å legge på vann, sier Kristiansen.



DETTE TRENGER DU: SiOO:X trebeskyttelse og SiOO:X overflatebeskyttelse, fasadepensel, forlengerskaft, bøtte og rørepinne.

Vedlikehold

Vedlikehold av en SiOO:X-terrasse består av renhold. Tørrbørsting fungerer også godt på den jevne SiOO:X-overflaten.

Ellers er det enkel vask med SiOO:X Vedikeholdsvask – 1 dl vaskemiddel i en bøtte med vann og myk kost.

– Start da med tørr terrasse. Fukt med hageslange, legg på vedlikeholdsvask, vent 20 minutter, gjør en enkel vask med kosten og spyl rent.

Det viktigste er å vaske før vinteren.

– Uønskede påvekster som grønske må ha næring, og SiOO:X stenger treets næring inne med steinkrystaller. Dermed er det bare smuss oppå terrassen som påveksten kan leve av. Vasker du den bort om høsten, har du gjort det du kan for å holde problemet unna fram til neste sommer, sier Reseland.

– Det krystallinske nettverket tar vare på treverket ditt. Dersom overflaten skulle endres før det har gått 12 år, kan du enkelt utbedre med vask og overflatebeskyttelse, også flekkvis, tipser Reseland.

Gråningprosessen kommer raskt og vil fortsette å blir jevnere gjennom det første året etter behandling.

– Etter 12-18 måneder rengjøres overflaten enkelt med Sioo:x vedlikeholdsvask, og derretter påføres Sioo:x overflatebeskyttelse (trinn 2) på samme måte som gjort første gang, sier Reseland.

Vask terrassen jevnlig etter behov. Ikke bruk høyttrykkspyler, det kan skade trebeskyttelsens overflatesjikt.

Dette ble nevnt:

- Sioo:x trebeskyttelse
- Sioo:x overflatebeskyttelse
- Sioo:x vedlikeholdsvask
- Sioo:x forvask
- Fasadepensel
- Forlengerskaft
- Bøtte
- Rørepinne