

Overflaten skal være ren, fast og tørr

Maling og beis har blitt mindre miljøskadelig og på samme tid har produsentene forbedret glans og farge på malingen. Når det er mange valg er det vanskelig å finne ut av hvilke produkter en skal velge. Hvilke kriterier skal du velge ut ifra? Hva er viktigst av utseende, arbeidstid, vedlikeholdsintervall, kostnad og miljø?

Av ifi.no



Treverk på fasaden

Er treverket ubehandlet, er valgene flere enn om fasaden allerede har blitt tilført overflatebehandling.

Viktig: Har fasaden allerede vært tjæret eller behandlet med linoljemaling er det anbefalt å fortsette med samme behandlingen.

Fordi: Ved å male over linolje blir det blærer som det omtrent er umulig å bli kvitt igjen. Overflaten blir mindre pen.

Tjæren trekker inn i treverket. En skal ikke bruke beis eller maling over tjæreprodukter. Beisen vil ikke bli jevn i fargen eller på overflaten. Maling

anbefales heller ikke, fordi tjæren vil trenge (blø) gjennom malingsfilmen.

Maling på beis eller dekkbeis, oljemaling på akrylmaling eller akrylmaling på oljemaling går fint så lenge du passer på at malingsfilmen ren, fast og tørr.

Valg av malingstype

Av malingstyper kan en velge mellom oljemaling, vanntynnbar akrylmaling eller hybridmaling. Hadde det funnes et universalprodukt, ville nok dette ha utkonkurrert de andre variasjonene av malinger på markedet. Alle malingstypene har sine særtrekk og fordeler. Påføringsintervallene varierer mer ut ifra klima og utseende, enn anbefalt påføringsintervall gitt av produsentene.

Påføringsintervall kan variere mellom 8 og 20 år.

Fasitsvar er vanskelig å gi, men tenk på hva slags utvendig panel som er på huset og husets beliggenhet/klima. Fargevalg har mye å si for hvor godt det utvendige panelet tørker. Utvendige målinger har vist at en solbelyst, hvit vegg aldri oppnår mer enn 35 grader, mens en sort vegg kan ha en overflatetemperatur på opptil mellom 70 og 80 grader.

Verdt å vite

Alkyd (olje) som blir tilsatt maling er kunstharpiks. Naturharpiks ble brukt som bindemiddel i maling tidligere, men tilgjengeligheten til naturharpisk og kostnadene medførte at harpiksen nå blir fremstilt kjemisk (alkohol og fettsyre). Alkyd i maling gjør at malingsfilmen herder godt.

Akryl er plast i malingen som gjør malingen smidig og har god slitestyrke.

Toppstrøk er siste strøk(ene) påført et behandlet underlag

Seis er betegnelsen for grunning av mur

Er du usikker på hva slags vedlikehold som er utført på fasaden tidligere og hvor godt den jobben er gjort, bør du velge oljemaling. Oljemalingen vil ikke sperre inne eventuell fukt som eksempelvis akryl eller hybridmaling, som forseglar panelet og eventuell fukt.