

Lag naturlig slitasje

Malte tremøbler og panel kan få et vakkert og antikk preg ved å slipe vekk litt av malingen slik at treverket under kommer til syne.

Av ifi.no



Her ble panelveggene malt med en varm, gråtonet panellakk, som siden ble avslepet enkelte steder slik at trestrukturen under skinner igjennom. Avslipingen skal gi illusjon av naturlig slitasje, og gir veggene mer liv og "personlighet" enn om de hadde vært blankmalte. Avslutt med å påføre et strøk med klar olje for å gi treverket en fin og dyp lød.

For maling og slitasjesliping av møbler, se "Mal en vakker hyttestol" og "Fra shabby til chic med maling" på www.ifi.no.

. Forarbeid: Nytt panel avstøves, påføres kvistlakk, fuges eller sparkles. Gammelt ubehandlet eller tidligere behandlet panel må i tillegg vaskes, mattslipes og avstøves. Se heftet "Tema Forarbeid" eller www.ifi.no for riktig fremgangsmåte og trinn-for-trinn bilder.

. Malingen påføres 2-3 bord av gangen med en korthåret rull.

. Etterstryk med bred pensel for å fjerne rullestrukturen. La tørke, og påfør et nytt strøk med maling på samme måte.

. Når veggene er helt tørre, slipes panelbordene med lett hånd i treverkets lengderetning for å fjerne fiberreisningen. Bruk en slipesvamp, eller et slipepapir, med korning 120-150. Enkelte steder kan

malingen slipes helt av, slik at treverket under kommer til syne. Men ikke overdriv! Det skal se naturlig ut.



. Støvkornene fjernes med en kost, eller støvsugeren med et møbelmunnstykke på veggen.



. Klar panelolje påføres i et tynt strøk på panelbordene med pensel.



. La oljen trekke inn i treverket i ca 15 min, og poler deretter veggene med en lofri fille slik at oljen arbeides godt inn i treverket. Det gir en dyp og fin lød. Pass på så det ikke ligger igjen en film av olje på overflaten, det vil gi stygge skjolder.



. ferdig...



Dette brukte vi:

Vegger:

- Oljemaling glans 20, farge S 3005-Y20R, Scanox.
- Klar panelolje: Naturell Prestige Faxe/Scanox.
- Slipepapir, korning 120-150
- Pensler og malerull, Jordan.

Disse fører produktet:

- Scanox, tlf: 32 24 43 00
- Jordan, tlf: 22 78 80 00