

Lyst treverk med blekelut

Blekelut gjør gammelt og gulnet panel lyst igjen. Her er fremgangsmåten.

Av ifi.no



Treet vaskes først med trerens og vann for å fjerne fett og smuss. Det bør tørke i ca. 1 time ved 20 grader. Lutingen er en to-trinns-prosess som krever bruk av hansker og vernebriller under arbeidet. Blekelut 1 påføres først med nylonpensel. Blekelut 2 påføres mens treet ennå er vått ved hjelp av en ny nylonpensel.

Dette virker på treet i en til to timer. Hvis blekeeffekten ikke er kraftig nok, kan blekelut 2 påføres en gang til. Før treet er tørt, vaskes det med varmt vann og trerens.

Til slutt skal treet tørke helt. Nå kan eventuell bust slipes ned og overflaten behandles med såpe eller olje for gulv eller panel, om en ønsker med hvitt pigment i.

NB! Bruk alle rense- og blekeprodukter fra samme produsent.