Lakkering av møbler

På overflater som utsettes for hard slitasje og vannsøl brukes det høykvalitets polyuretanlakk.



Slik gjør du det:

1. Påfør lakken med en myk fin pensel. Overflaten skal være mattet og støvfri.

2. Lakken skal tørke i minst 12 timer mellom hvert strøk. Antall strøk som kreves vil variere med overflaten på treverket. Men som hovedregel vil 2 til 3 strøk holde i de fleste tilfeller.

3. Slip mellom strøkene med poleringsull nr. 0000.

Lakken finnes i flere farger og kan brukes direkte på ubehandlet treverk.

Eksklusiv finish

Hvis målet er å oppnå en eksklusiv og estetisk finish med stor dybde på edle tresorter (valnøtt, flammebjerk, kirsebær etc) vil Liberon Fransk politur være løsningen. Fransk politur er laget av filtrert høykvalitets skjellakk harpiks og blandet med ren sprit. Polituren påføres med pensel på samme måte som vanlig lakk. Mattslipes mellom hvert strøk med poleringsull nr. 0000 etter at lakken har tørket.

Fremgangsmåte

1. Påføres med en meget myk, bred pensel (flat).

2. Etter ca. 3 timers tørk mellomslipes det lett med poleringsull nr. 0000.

3. Gjenta behandlingen inntil ønsket dybde i farge og glans er nådd.

Dette har vi brukt

- Liberon Bistrot lakk - Alanor 33 36 29 70

- Liberon fransk politur- Alanor 33 36 29 70

- Myk pensel

- Poleringsull nr. 0000