

# Vekk med avskalling

Siden det er et helt sett av årsaker til at maling skaller av, kreves en grundig analyse før du setter i gang med reparasjoner. Som regel bør mest mulig av underlaget skrapes bort eller fjernes på annen måte. Deretter grundig vasking før ny maling kommer på veggen.



Grunner til avskalling:

Underlaget er skittent av salter, smuss og andre forurensninger. Underlaget er blankt (og glatt). Underlaget kriter (smitter). Underlaget er dekket av svertesopp, alger eller andre mikroorganismer. Malingen eller beisen som ble brukt tidligere inneholdt voks, silikon eller andre vannavvisende stoffer. De brukte malingtypene går ikke så godt sammen. Filmen i malingtypene oppfører seg forskjellig ved ulike temperaturer, fuktforhold og ved aldring. Det kan gi spenninger mellom malingstrøkene. Hvis du har malt med blank maling: det har gått for lang tid mellom første og andre strøk. Det bør ikke gå mer enn fire-fem døgn. Det er brukt en for hard og sprø maling. Rester av vaskemidler sitter igjen etter tidligere rengjøring.